

Produktdatenblatt

Rasant

Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, wasserabweisend

- WR = wasserabweisend
- der funktionelle Klassiker mit Baumwollanteil
- für wasserabweisende Schließ- und Absteppnähte
- robust im Nähprozess
- vielfach bewährt
- für wasserabweisende matte Stickereien



Technische Merkmale:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Feinheit (dtex) (DIN EN ISO 2060)	Feinheit (Nm) (DIN EN ISO 2060)	Höchstzugkraft (cN) (DIN EN ISO 2062)	Höchstzugkraftdehnung (%) (DIN EN ISO 2062)	Nadelstärke Nm	Nadelstärke Nr.
11	260	678 * 4	15 / 4	11470	24	160-180	23-24
15	200	648 * 3	15 / 3	9274	22	140-160	22-23
20	135	429 * 4	23 / 4	7304	22	130-160	21-23
25	120	449 * 3	22 / 3	5680	20	130-160	21-23
35	80	416 * 2	24 / 2	3711	21	110-130	18-21
50	60	214 * 3	47 / 3	3116	25	100-110	16-18
75	40	214 * 2	47 / 2	2079	24	90-100	14-16
120	24	138 * 2	73 / 2	1079	21	70-80	10-12

Echtheiten:

Lichteinheit (ISO 105 B02)	≥ 4
Trockenreinigungsechtheit (ISO 105 D 01)	≥ 4
Schweißechtheit (ISO 105 E04)	≥ 4
Reibechtheit 1) trocken (ISO 105 X 12)	≥ 4
Reibechtheit 2) nass (ISO 105 X 12)	≥ 4
Waschechtheit 60°C (ISO 105-C06 C2S)	≥ 3-4
Wasserechtheit (ISO 105 E 01)	≥ 4

Farbe 4000 Reibechtheit 1) trocken: Note 3.

Bei Außenanwendung sind Farbumschläge aufgrund des Baumwollanteils möglich.

Artikelsortiment:

Etikett Nr.	Tex Nr.	Stickgarnstärke	Ausstattung	Artikel Nr.	Aufmachung	Spulenformat	Farbanzahl
11	260	-	WR	01063	1.100 m	Co	auf Anfrage
15	200	-	WR	01065	1.400 m	Co	auf Anfrage
20	135	-	WR	01046	1.500 m	Co	auf Anfrage
25	120	-	WR	01054	2.000 m	Co	auf Anfrage
35	80	-	WR	5006	5.000 m	Co	auf Anfrage
50	60	15	WR	00129	5.000 m	Co	auf Anfrage
75	40	30	WR	1026	5.000 m	Co	auf Anfrage
120	24	40	WR	00478	10.000 m	Co	auf Anfrage

Hauptanwendung:

- Outdoor-Textilien



Weitere Anwendungen:

- Apparel
- Embroidery

Zertifizierungen und spezielle Prüfungen:

